

Сравнительные характеристики геосеток СД различных торговых марок

Торговая марка	Сырьё	Поверхностная плотность, гр/м ²	Прочность на разрыв, кН/м	Длина стороны ячейки, мм	Размер рулонов, м*м
Апрогрид СД	полипропилен	220; 330; 530	20; 30; 40	-	-
Апролат СД	полипропилен	240; 360; 510; 560	20; 30; 40; 45	-	4*50
ГЕО ДС	полипропилен	-	20; 30; 40	42; 40; 38	4*50
Геофлакс	полипропилен	300; 380; 510; 570	20; 30; 40; 45	37	4*50
Протект ОСС Д	полипропилен	220; 235	19	33; 43	4*50
Протект СД	полипропилен	260; 400	20; 30	40	4*50
РГК СД	полипропилен	240; 340; 530; 540; 560	20; 30; 40; 42; 45	35; 40; 65	4*50
Славрос СД	полипропилен	-	20; 30; 32; 40; 42; 45; 50	33; 35; 40; 65	-
Стрэн Д	полипропилен	220-540	20; 30; 40	39; 65	4*50
Техполимер СД	полипропилен	240; 340; 530; 650	20; 30; 40; 45	40; 65	4*50
<u>Зарубежные аналоги</u>					
Fornit	полипропилен	150; 270; 330; 470; 680	20; 30; 40; 60; 80	15; 40	5,2*200
МакГрид EG	полипропилен	-	15; 20; 30; 40	38	3,95*50
Polgrid BX	полипропилен	-	15; 20; 30; 40; 45	39; 35	4*75
Secugrid	полипропилен	-	30; 40; 60	32	4,75*100
Tensar SS	полипропилен	-	20; 30; 40	33; 39; 65	-
Thrace TG	полипропилен	-	15; 20; 25; 30; 40	40; 60	3,95*50(75)
T-Tech	полипропилен	270; 290; 310	30; 40; 50	40	5,2*200

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).