



8 (951) 534 02 80

info.vectors@yandex.ru

Технические характеристики нетканого геотекстиля Неотекс (Neotex)

Наименование показателя	Ед. изм.	Ассортимент дорнита Неотекс									
Поверхностная плотность	г/м²	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Прочность при растяжении вдоль и поперёк	кН/м	5,0	6,0	8,0	9,0	15,0	16,0	16,5	17,0	18,0	19,0
Удлинение при разрыве, не менее	%	20									
Фильтрующая способность (открытые поры), не более	мкм	100	100	60							
Коэффициент фильтрации в плоскости полотна, не менее	м/сут	15									
<i>Коэффициент фильтрации перпендикулярно плоскости полотна, не менее</i>											
при давлении 2 кПа	м/сут	20									
при давлении 20 кПа	м/сут	10									
Ударная прочность по методу падающего конуса	мм	50									
Прочность при статическом продавливании, не менее	Н	1000									
Показатель устойчивости к агрессивным средам, не менее	%	80									
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее	%	90									
Стойкости к замораживанию и оттаиванию, не менее	%	90									
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%	90									
Грибостойкость, не выше		ПГ 113									
Устойчивость к мех. повреждениям при укладке, не менее	%	80									

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).